



COLAS • ADHESIVOS
BARNICES • PINTURAS

Laboratorios Rayt, s.a.

C.I.F. n.º A-60-106382

FABRICA Y OFICINAS:

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

TEL. 93 460 78 20

FAX 93 383 63 56

08910 BADALONA - ESPAÑA

E-mail: export@rayt.com - Internet://www.rayt.com

MADRID POLIG. IND. LOS ANGELES • TORNEROS, 36
FAX 91 695 74 14 - TEL. 91 682 16 11 - 28906 GETAFE

VALENCIA POLIG. IND. VIRGEN DE LA SALUD - PARCELA Nº 50
APART. 69 - FAX 96 370 83 58 - TEL. 96 379 88 76 - 46950 CHIRIVELLA

VIZCAYA D E PRODUCTOS QUIMICOS RIBERA DE DEUSTO, 70
FAX 94 476 23 98 - TELS. 94 447 33 19 - 476 23 98 - 48014 BILBAO

LA CORUÑA GAMBRINUS, 101 - NAVES 8-9 - POL. IND. LA GRELA-BENS
FAX 981 25 21 99 - TELS. 981 26 82 39 - 26 82 40 - 15008 LA CORUÑA

Hoja Técnica

Code: R 1681 FORMOPOL UF 108

TYPE DE PRODUIT

Adhésifs en poudre, résine urée – formol avec catalyseur incorporé, produit prêt à l'emploi pour additionner l'eau et homogénéiser.

Adéquat pour presses à chaud et haute fréquence.

Les collages sont conformes aux normes européennes 314/1 et 314/2 dans la catégorie INT, aussi que la norme Allemagne DIN 68705 paragraphe IF 20.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre de couleur blanche.
Viscosité Brookfield AA	1250 - 4000 mPa.s Sp4/20rpm/25°C (100 + 60 agua)
Temps de gélification	3,5 - 7,5 hr

APPLICATIONS

Spécialement indiqué comme produit d'utilisation générale pour le collage à chaud de surfaces planes ou facilement moulables, pour placages a plat ou presses à membrane pour placage bois et pour le collage de bois massif (lattes) de préférence pour presses à chaud et pour collages courants en menuiserie et ébénisterie.

Convient aussi comme produit d'utilisation générale pour presses à froid.

Dissolution en proportion de 100 parts de colle par 40-60 parts d'eau, essayer d'ajuster la viscosité la plus élevée possible pour permettre l'application.

Temps de presse recommandé: à partir de 4 minutes à 80°C ou bien 2 minutes à 100°C, plus en fonction du temps de pénétration de la chaleur.

Il existe une Feuille Technique Générale à disposition de l'utilisateur, dans la quelle il y a des indications générales pour l'emploi de ce type d'adhésif.

STOCKAGE

Le produit doit être protégé du soleil et de l'humidité. La garantie est de 6 mois à partir de la date de fabrication indiqué sur l'étiquette, à condition qu'il soit conservé à température ambiante non extrêmes.

SECURITE ET HIGYENE

Il existe une Fiche de Données de Sécurité à disposition de l'utilisateur.

CONDITIONNEMENT 25 kg

Révision: 11

Date: 19/10/2011

Substitue: : 10 (23/09/2010)

Emission: Département Technique I+D

Page : 1 de 1

Notre garantie est limitée à une qualité constante, en assurant que la même est adaptée aux caractéristiques techniques qui sont rapportées dans nos feuillets. L'information, recommandations d'emploi et autres suggestions d'utilisation de nos produits sont basées en notre expérience et connaissance mais doit l'utilisateur s'assurer par lui-même que nos produits sont adaptés à leur application, en prenant par lui-même toute responsabilité qui pouvait se dériver de son utilisation.