



COLAS • ADHESIVOS
BARNICES • PINTURAS

Laboratorios Rayt, s.a.

C.I.F. n.º A-60-106382

FABRICA Y OFICINAS:

GARRIGA, 188-200 - APDO. DE C. 39

TEL. 93 460 78 20

FAX 93 383 63 56

08910 BADALONA - ESPAÑA

E-mail: export@rayt.com - Internet://www.rayt.com

MADRID POLIG. IND. LOS ANGELES • TORNEROS, 36
FAX 91 695 74 14 - TEL. 91 682 16 11 - 28906 GETAFE

VALENCIA POLIG. IND. VIRGEN DE LA SALUD - PARCELA Nº 50
APART. 69 - FAX 96 370 83 58 - TEL. 96 379 88 76 - 46950 CHIRIVELLA

VIZCANA DE PRODUCTOS QUIMICOS RIBERA DE DEUSTO, 70
FAX 94 476 23 98 - TELS. 94 447 33 19 - 476 23 98 - 48014 BILBAO

LA CORUÑA GAMBRIJUS, 101 - NAVES 8-9 - POL. IND. LA GRELA-BENS
FAX 981 25 21 99 - TELS. 981 26 82 39 - 26 82 40 - 15008 LA CORUÑA

Hoja Técnica

Code: R 149

V 7554

TYPE DE PRODUIT

Isocyanates à dispersion en eau, action réticulaire pour dispersions.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect

Liquide visqueux incolore

Viscosité Brookfield AA

950 - 1550 mPa.s

APPLICATIONS

Durcisseur réticulant valable pour plusieurs dispersions vinyliques et de polyuréthane. L'addition du 3 -5 % de durcisseur comporte une résistance supérieure à la température joint collés dans une meilleure force d'union à température ambiante. Le résultat de l'adition du durcisseur **V 7554** à notre colle **M 108 D3 Extra**, classe le produit comme résistant à l'eau, groupe **D4**, selon norme EN 204. Ajouter le produit directement et agiter énergiquement pour homogénéiser le mélange. La durée de vie du produit à partir de son homogénéisation est d'environ 5-8 heures pour les dispersions vinyliques et de 12 heures pour les dispersions de polyuréthane.

STOCKAGE

Le produit doit être protégé de la chaleur. Craint le gel. Il est garanti pendant un an à compter de la date de fabrication marqué dans l'étiquette, s'il est conservé à températures non extrême.

SECURITE ET HIGYENE

Il existe une Fiche de Données de Sécurité à disposition de l'utilisateur.

CONDITIONNEMENT

Révision: 2

Substitue: 1 (11.04.2005)

Date: 10/4/2007

Emission: Département Technique I+D

Page : 1 de 1

Notre garantie est limitée à une qualité constante, en assurant que la même est adaptée aux caractéristiques techniques qui sont rapportées dans nos feuillets. L'information, recommandations d'emploi et autres suggestions d'utilisation de nos produits sont basées en notre expérience et connaissance mais doit l'utilisateur s'assurer par lui-même que nos produits sont adaptés à leur application, en prenant par lui-même toute responsabilité qui pouvait se dériver de son utilisation.